

MSR Deck Caulk Advanced

VOORDELEN

- Goed schuurbaar na uitharding
- Hoge temperatuur resistentie
- Uitstekende UV- en weersbestendigheid

De Simson Marine Special Range is een serie lijm- en afdichtingsproducten speciaal ontwikkeld voor de jacht- en scheepsbouw.

PRODUCT

Simson MSR Deck Caulk Advanced is een 1-component, elastische blijvende, snel uithardende afdichtingskit op basis van Silyl geModificeerd Polymeer (SMP). MSR Deck Caulk Advanced is getest en gecertificeerd volgens de 'International Maritime Organisation Fire Test Procedures for Surface Flammability', resolutie A.653(16) en daarmee goedgekeurd voor toepassing in de gehele accommodatie (scheidingswanden, plafonds en dekvloeren).

TOEPASSINGEN

Het waterdicht afdichten van naden in teakhouten dekken en andere dekmaterialen.

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij.
- Zeer goede UV- en verouderingsbestendigheid; langdurig bestand tegen zoet en zout water.
- Permanent elastisch bij temperaturen tussen -40°C tot +100°C.
- Neutrale, reukloze en snelle uitharding.
- Na uitharding goed schuurbaar.

HECHTING

Voor een goede hechting op teakhout is een schoon, droog, stof- en vetvrij oppervlak noodzakelijk. Na het reinigen van het teakhout met Simson Cleaner E wordt Simson Prep P aangebracht. Na de droogtijd van de primer (minimaal 1, maximaal 6 uur) kan MSR Deck Caulk Advanced aangebracht worden. Raadpleeg Bostik voor informatie over hechting op andere substraten dan teakhout. Voor een optimaal gebruik van de elasticiteit van MSR Deck Caulk Advanced wordt een minimum voegbreedte en diepte aanbevolen die afhankelijk is van de afmetingen van de dekdelen.



VERWERKING

Voor specifieke verwerkingsinstructies verwijzen wij u naar de brochure "Applicatiehandleiding lijmen en afdichten van teakdekken". MSR Deck Caulk Advanced kan gemakkelijk worden verspoten met een handkitpistool of luchtdrukpistool. MSR Deck Caulk Advanced dient binnen 25 minuten (bij 20°C, 50%R.V.) afgewerkt te worden. Reinigen van gereedschappen of reinigen van nog niet uitgeharde resten van MSR Deck Caulk Advanced kan gedaan worden met behulp van een schone kleurstofvrije doek, gedrenkt in Simson Liquid 1 of Simson Cleaner E. Aanbevolen wordt om de oppervlakken vooraf te testen op eventuele aantasting door deze reinigers.

Reinigen van teakdekken: Zie ook de separate handleiding "Applicatiehandleiding lijmen en afdichten van teakdekken". Om de teakdekken in optimale toestand te behouden adviseren we om het te reinigen met (zout)water en een zachte borstel. De borstel dient gebruikt te worden in parallelle richting met de teakdelen. Na het reinigen adviseren we om het dek te spoelen met vers of zout water. Het gebruik van reinigingsmiddelen en chemicaliën wordt uitdrukkelijk afgeraden omdat de MSR Deck Caulk Advanced hierdoor aangetast kan worden. Het gebruik van hogedrukreinigers kan het dek ernstig beschadigen. Voor overige aanbevelingen en informatie adviseren we om de lokale dealer of Bostik te raadplegen.